HG HELIOS Group

Zvezda-Helios a.d.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25630

Лак НЦ универсальный полуглянцевый

Технические данные

Связующее	Алкидная смола, нитроцеллюлоза
Растворитель	Органические растворители
Вязкость	55 ± 15 сек
Плотность	
Блеск	50
Тон	Бесцветный
Сухой остаток	22 - 24 %
Пожароопасность	Огнеопасен
Морозостойкость	
Срок хранения	12 месяцев

Описание продукта

Нитроцеллюлозный универсальныи полуглянцевый лак - это однокомпонентое бесцветное покрытие на основе нитроцеллюлозы, алкиднои смолы и органических растворителей.
Материал быстро сохнет, легко шлифуется. Экономичен и прост в использовании. Покрытие имеет привелекательный внешний вид.

Подготовительные операции

1. Основу тщательно отшлифовать (зернистость шлифовального материала P150 - 180).
2. Перед отделкой основу очистить от пыли и других загрязнений.
3. Влажность основы должна находиться в пределах 10-20%. Температура основы должна быть в пределах 5 - 23 С.
4. Материал перед нанесением хорошо перемешать. Проверить цвет, глянец, вязкость. Температура материала должна быть в пределах 18-23 С.
5. Рабочую смесь материала хранить в пластмассовой, нержавеющей или транспортировочной таре.
6. При многослойном нанесении рекомендуется промежуточное шлифование. (зернистость шлифовального материала P220 - 240)
7. Использовать рекомендуемый растворитель и отвердитель.

Назначение

Материал предназначен для грунтовочной и финишной отделки деревянных изделий (мебель, предметы интерьера), не подергаемых температурно-влажностным перепадам.
Подходит для большинства пород древесины.

Способ нанесения

Способ нанесения	Пневматическое распыление					
	Код	Объем, %	Код	Объем, %	Код	Объем, %
Отвердитель						
Разбавитель	646	10 - 20				
Жизнеспособность смеси						
Рабочая вязкость смеси	17 - 21 сек					
Расход	100 - 120 г/м2					
Диаметр форсунок	1,5 мм					
Давление	2,5 - 3,0 бар					

Сушка

Сушка	Температура	
	20 С	50-60 С
От пыли	10 мин	
На отлип	30 мин	15 мин
Шлифовка	60 мин	45 мин
Штабелирование	4 часа	2 часа

Приготовление рабочей смеси

Наименование

25630

+

Разбавитель

646

Жизнеспособность смеси

Примечание:
Клиент по своему желанию может получить техническую характеристику материала, приведенные в ней информация и рекомендации основаны на наших знаниях и опыте. При использовании данного материала необходимо учитывать технические и технологические условия на конкретном производстве.
Палитра выкрасок выполняет рекламные функции и не является основой для рекламации. Оттенки образцов могут различаться между собой в зависмости от наносимого грунта, вида древесины и способа нанесения. Перед использованием материала необходимо тщательно перемешать продукт и сделать пробную выкраску.

По вопросам обращаться к ООО "УОКЕР": 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13, тел.: (812) 542-30-30, факс: (812) 542-87-74, website: www.yoker.ru