

Лак водорастворимый для наружных работ износостойкий, цветной

Технические данные

Связующее	Акриловые и полиуретановые смолы
Растворитель	Вода
Вязкость (DIN 4)	120 ± 5 сек
Плотность	1,03 ± 0,3
Блеск (Gardner 60)	30 %
Тон	
Сухой остаток	30 ± 2
Пожароопасность	Нет
Морозостойкость	Нет
Срок хранения	15 месяцев

Описание продукта

Универсальный однокомпонентный водорастворимый полуматовый колерованный лак для наружной отделки. Материал легко наносится, быстро сохнет, хорошо шлифуется, создает прочную лаковую пленку стойкую к истиранию. Не имеет запаха.

Возможно использование различных способов нанесения (краскопульт, кисть валик).

Возможна колеровка по цветовым каталогам RAL, NCS или образцам.

Подготовительные операции

1. Основу тщательно отшлифовать (зернистость шлифовального материала Р150-180).
2. Перед отделкой основу очистить от пыли и других загрязнений.
3. Влажность основы должна находиться в пределах 10-12%. Температура основы должна быть в пределах 18-23 С.
4. Материал перед нанесением хорошо перемешать. Проверить цвет, глянец, вязкость. Температура материала должна находиться в пределах 18-23 С.
5. Рабочую смесь материала хранить в пластмассовой или транспортировочной таре.
6. При многослойном нанесении рекомендуется промежуточное шлифование.

Назначение

Данный материал предназначен для наружной отделки палуб, настилов, лестниц, террас, столярных изделий и мебели. Рекомендуется для промышленного производства, а также для индивидуальной и мелкосерийной отделки.

Способ нанесения

Пневматическое распыление

	Пневматическое распыление	
	Код	Объем, %
Отвердитель		
Разбавитель	Вода	5
Жизнеспособность смеси		
Рабочая вязкость смеси	18-20 сек	
Расход	100-140 г/м2	
Диаметр форсунок	1,8-2,0	
Давление	2,5-3,0 бар	

Кисть, валик

	Кисть, валик			
	Код	Объем, %		
Отвердитель				
Разбавитель	Вода	5		
Жизнеспособность смеси				
Рабочая вязкость смеси	18-20 сек			
Расход	60-80 г/м2			
Диаметр форсунок				
Давление				

Сушка

Температура

	Температура	
	20 С	50-60 С
От пыли		10 мин
На отлип	60 мин	30 мин
Шлифовка	120 мин	90 мин
Штабелирование	6 часов	4 часа

Приготовление рабочей смеси



Лак EM4890-0030



Вода

Примечание:

Клиент по своему желанию может получить техническую характеристику материала, приведенные в ней информация и рекомендации основаны на наших знаниях и опыте. При использовании данного материала необходимо учитывать технические и технологические условия на конкретном производстве.

Палитра выкрасок выполняет рекламные функции и не является основой для рекламации. Оттенки образцов могут различаться между собой в зависимости от наносимого грунта, вида древесины и способа нанесения. Перед использованием материала необходимо тщательно перемешать продукт и сделать пробную выкраску.