ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAC-1.081

Лак акриловый высокоглянцевый

Технические данные

Связующее	Акрилы
Растворитель	Сложные эфиры, кетоны
Вязкость	40 - 50 сек
Плотность	0,95 ± 0,02 г/л
Блеск	100 %
Тон	Прозрачный
Сухой остаток	40 ± 2 %
Пожароопасность	Очень огнеопасен
Морозостойкость	Да
Срок хранения	12 месяцев

Описание продукта

Материал представляет собой высокоглянцевое прозрачное двухкомпонентное акриловое покрытие. Данный продукт отличается богатым видом лаковой пленки, высокой механической и химической стойкостью, а также стойкостью к температурно-влажностным перепадам и уф-лучам.
Подходит для различных способов нанесения. Применим для большинства пород древесины и видов древесных материалов.

Располировка возможна через 48 - 72 часа.

Внимание! Акриловые отвердители реагируют со влагой воздуха, поэтому не оставляйте тару открытой!

Подготовительные операции

1. Основу тщательно отшлифовать (зернистость шлифовального материала Р150 - 180).
2. Перед отделкой основу очистить от пыли и других загрязнений.
3. Влажность основы должна находиться в пределах 10-20%. Температура основы должна быть в пределах 5 - 23 С.
4. Материал перед нанесением хорошо перемешать. Проверить цвет, глянец, вязкость. Температура материала должна быть в пределах 18-23 С.
5. Рабочую смесь материала хранить в пластмассовой, нержавеющей или транспортировочной таре.
6. При многослойном нанесении рекомендуется промежуточное шлифование. (зернистость шлифовального материала Р220 - 240)
7. Использовать рекомендуемый растворитель и отвердитель.
8. Проверить жизнеспособность материала.

Назначение

Предназначен для **финишной** отделки деревяных поверхностей, подвергаемых высоким нагрузкам внутри помещений. Рекомендуется для промышленного производства, а также для индивидуальной и мелкосерийной отделки всех видов мебели и предметов интерьера, эксплуатируемых внутри помещений. (мебель для гостиной и офиса, столешницы), а также для отделки кухонной мебели и элементов ванной комнаты.

Способ нанесения	Пневматическое распыление		Безвоздушное распыление			
	Код	Объем, %	Код	Объем, %	Код	Объем, %
Отвердитель	005	50	005	50		
Разбавитель	ТТ4250 (420)	10 - 20	ТТ4250 (420)	10 - 15		
Жизнеспособность смеси	3 часа		3 часа			
Рабочая вязкость смеси	18 - 20 с		18 - 23 с			
Расход	120 - 140 г/м2 (1 слой)		130 - 150 г/м2 (1 слой)			
Диаметр форсунок	1,8 - 2,5 мм		0,23 - 0,28 мм			
Давление	2,5 - 4,0 бар		100 - 150 бар			

Сушка	Температура	
	20 С	50-60 С
От пыли	40 мин	20 мин
На отлип	2 часа	1 час
Шлифовка		
Штабелирование	12 часов	6 часа

Приготовление рабочей смеси

Наименование	Отвердитель	Разбавитель
LAC-1.081	005	ТТ4250(420)

Жизнеспособность смеси 3 часа

Примечание:
Клиент по своему желанию может получить техническую характеристику материала, приведенные в ней информация и рекомендации основаны на наших знаниях и опыте. При использовании данного материала необходимо учитывать технические и технологические условия на конкретном производстве.
Палитра выкрасок выполняет рекламные функции и не является основой для рекламации. Оттенки образцов могут различаться между собой в зависимости от наносимого грунта, вида древесины и способа нанесения. Перед использованием материала необходимо тщательно перемешать продукт и сделать пробную выкраску.

По вопросам обращаться к ООО "УОКЕР": 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13, тел.: (812) 542-30-30, факс: (812) 542-87-74, website: www.yoker.ru