

Технические данные

Связующее	Алкидные смолы
Растворитель	Сложные эфиры, кетоны
Вязкость (DIN 4)	50 сек
Плотность	0,99
Блеск (DIN 67 53)	25%
Тон	прозрачный
Сухой остаток	31 ± 1
Пожароопасность	Да
Морозостойкость	Да
Срок хранения	12 месяцев

Описание продукта

Однокомпонентный **универсальный** полуматовый прозрачный лак на основе алкидных смол и органических растворителей. Материал быстро сохнет, хорошо шлифуется. Применяется для большинства пород древесины и древесных материалов. Отличный результат при отделке хвойных пород. Подходит для различных способов нанесения (краскопульт, лаконолив....)

Подготовительные операции

1. Основу тщательно отшлифовать (зернистость шлифовального материала Р150-180).
2. Перед отделкой основу очистить от пыли и других загрязнений.
3. Влажность основы должна находиться в пределах 10-12%. Температура основы должна быть в пределах 18-23 С.
4. Материал перед нанесением хорошо перемешать. Проверить цвет, глянец, вязкость. Температура материала должна находиться в пределах 18-23 С.
5. Рабочую смесь материала хранить в пластмассовой или транспортировочной таре.
6. При многослойном нанесении рекомендуется промежуточное шлифование.

Назначение

Предназначен для грунтовочной и финишной отделки деревянных поверхностей. Рекомендуется для промышленного производства, а также для индивидуальной и мелкосерийной отделки всех видов мебели и предметов интерьера, эксплуатируемых **внутри** помещений.

Способ нанесения

Пневматическое распыление

Безвоздушное распыление

Лаконолив

	Пневматическое распыление		Безвоздушное распыление		Лаконолив	
	Код	Объем, %	Код	Объем, %	Код	Объем, %
Отвердитель						
Разбавитель	646	30				
Жизнеспособность смеси						
Рабочая вязкость смеси		16-18 сек				
Расход		100-130 г/м ² (1слой)				
Диаметр форсунок		1,4-1,6				
Давление		2,5-3,0 бар				

Сушка

Температура

	Температура	
	20 С	50-60 С
От пыли	15 мин	10 мин
На отлип	25 мин	20 мин
Шлифовка	1-2 часа	90 мин
Штабелирование	5-6 часов	3-4 часа

Примечание:

Клиент по своему желанию может получить техническую характеристику материала, приведенные в ней информация и рекомендации основаны на наших знаниях и опыте. При использовании данного материала необходимо учитывать технические и технологические условия на конкретном производстве. Палитра выкрасок выполняет рекламные функции и не является основой для рекламации. Оттенки образцов могут различаться между собой в зависимости от наносимого грунта, вида древесины и способа нанесения. Перед использованием материала необходимо тщательно перемешать продукт и сделать пробную выкраску.

Приготовление рабочей смеси

По массе



NM821-0025



Растворитель
646