

Технические данные		Описание продукта
Связующее	Алкидные смолы	<p>Двухкомпонентное белое грунтовочное полиуретановое покрытие на основе алкидных смол и органических растворителей. Материал обладает хорошей растекаемостью, укрывистостью, порозаполнением и адгезией к различным видам подложек. Быстро сохнет, хорошо шлифуется. Отлично наносится на вертикальные поверхности. Подходит для различных способов нанесения. Подходит для большинства пород древесины и видов древесных материалов.</p> <p>Внимание! Полиуретановые отвердители реагируют со влагой воздуха, поэтому не оставляйте тару открытой!</p>
Растворитель	Сложные эфиры, кетоны	
Вязкость		
Плотность	1,52 ± 0,03 кг/л	
Блеск		
Тон		
Сухой остаток	74 ± 2 %	
Пожароопасность	Огнеопасен	
Морозостойкость	Да	
Срок хранения	12 месяцев	

Подготовительные операции	Назначение
<ol style="list-style-type: none"> Основу тщательно отшлифовать (зернистость шлифовального материала P150 - 180). Перед отделкой основу очистить от пыли и других загрязнений. Влажность основы должна находиться в пределах 10-12%. Температура основы должна быть в пределах 18-23 С. Материал перед нанесением хорошо перемешать. Проверить цвет, глянец, вязкость. Температура материала должна быть в пределах 18-23 С. Рабочую смесь материала хранить в пластмассовой или транспортировочной таре. При многослойном нанесении рекомендуется промежуточное шлифование. 	<p>Предназначен для грунтовочной отделки деревянных поверхностей, подвергаемых средним нагрузкам внутри помещений.</p> <p>Рекомендуется для промышленного производства, а также для индивидуальной и мелкосерийной отделки всех видов мебели и предметов интерьера, эксплуатируемых внутри помещений. (мебель для гостиной и спальни, шкафы, полки, стеллажи..)</p>

Способ нанесения	Пневматическое распыление		Безвоздушное распыление			
	Код	Объем, %	Код	Объем, %	Код	Объем, %
Отвердитель	TV4114 (TV4186)	40	TV4114 (TV4186)	40		
Разбавитель	TT4250	25 - 40	TT4250	25 - 40		
Жизнеспособность смеси	2 - 3 часа		2 - 3 часа			
Рабочая вязкость смеси	16 - 18 сек		16 - 18 сек			
Расход	120 - 150 г/м ²		120 - 150 г/м ²			
Диаметр форсунок	1,7 - 2,0 мм					
Давление	2,5 - 3,0 бар					

Сушка	Температура	
	20 С	50-60 С
От пыли	10 - 15 мин	
На отлип	30 мин	
Шлифовка	90 мин	40 мин
Штабелирование	2 часа	1 час

Примечание:
 Клиент по своему желанию может получить техническую характеристику материала, приведенные в ней информация и рекомендации основаны на наших знаниях и опыте. При использовании данного материала необходимо учитывать технические и технологические условия на конкретном производстве.
 Палитра выкрасок выполняет рекламные функции и не является основой для рекламации. Оттенки образцов могут различаться между собой в зависимости от наносимого грунта, вида древесины и способа нанесения. Перед использованием материала необходимо тщательно перемешать продукт и сделать пробную выкраску.

Приготовление рабочей смеси



100 %

Наименование
TF4361-9007

+



40 %

Отвердитель
TV4114

+



35 %

Разбавитель
TT4250

Жизнеспособность смеси 2 - 3 часа